

HFG:
IAO

Kunde/*Customer:*

Datum: 27/11
Seite: 1 von 1

Ausführung / Core design:
 Ringbandkern / *Toroidal core:*


 Kern für stromkomp. Drossel
Core for common mode choke

Maßbild / Drawing:
 ohne Maßstab / *without scale*
 Maße in mm / *Dimensions in mm*

Nennmaße / Nominal Dimensions:
 40x25x15 mm

Legierung / Core Material:
 VITROPERM 500 F

Fixierung / Type of Finish:
 Fix 022
 (Kunststofftrog / Silikonkautschuk /
Plastic box / silicon rubber)



Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:
 $A_L (10 \text{ kHz}) = 25 \mu\text{H}$

Bezugswerte / Rated Dimensions:
 $A_{Fe} = 0,855 \text{ cm}^2$
 $l_{Fe} = 10,2 \text{ cm}$
 $m_{Fe} = 64,2 \text{ g}$

Endprüfung / Final Inspection: (100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical test (AQL 0,65)

(Prüfung des A_L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /
Test of A_L -value in series mode according to A60092-Y3022-K009)

Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / *Inductance test without DC-magnetisation*

1.1 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{eff} \times N = 20 \text{ mA}$
 $f = 10 \text{ kHz}$
 Prüfwert / *Specified value:* $18,8 \mu\text{H} \leq A_L \leq 36,3 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $17850 \leq \mu_a \leq 34500$)

1.2 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{eff} \times N = 20 \text{ mA}$
 $f = 100 \text{ kHz}$
 Prüfwert / *Specified value:* $12,9 \mu\text{H} \leq A_L \leq 26,4 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $12300 \leq \mu_a \leq 25100$)

Hinweise / *Remarks:* Bau-Nr. / *Part-No.:* 96718475

Rev.

-03-

-03-

-03-

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN	Datum	freigegeben
KB-OP KT	Till	Truetsch	Petzold	07.07.2011	Günther